

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problems Mailbox.**

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平11-165725

(43) 公開日 平成11年(1999) 6月22日

(51) Int.Cl.⁴

識別記号

F I

B 6 5 D 1/34

B 6 5 D 1/34

B 3 1 B 43/00

3 0 1

B 3 1 B 43/00

3 0 1

審査請求 未請求 請求項の数5 F D (全 6 頁)

(21) 出願番号 特願平9-344187

(22) 出願日 平成9年(1997)11月28日

(71) 出願人 000002897

大日本印刷株式会社

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

(72) 発明者 岩根 敏郎

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

(72) 発明者 山本 哲浩

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

(72) 発明者 長田 慎一

東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

大日本印刷株式会社内

(74) 代理人 弁理士 進藤 純一


(54) 【発明の名称】 紙製容器およびその製造方法

(57) 【要約】


【課題】 板紙からプレス成形により形成しフランジ部に蓋材を熱接着させるトレイ状の紙製容器の密封性を向上させる。

【解決手段】 紙13の表面に熱接着性樹脂14が積層された板紙ブランクに紙シワを誘発させる折り野を設け、容器側面部に対してフランジ部でクリアランスの小さい金型を用いて、雌型の温度が熱接着性樹脂14の融点より高く雄型の温度が同融点よりも低い温度条件でプレス成形を行い、クリアランス差でフランジ部に集中的10にプレス圧がかかるようにしてフランジ部の紙シワfをつぶしフランジ部表面の平滑性を高めるとともに、熱接着性樹脂14によりトンネル状連通路を閉塞させ、以て、フィルム15の裏面にピールレジン16を積層してなる蓋材を熱接着させたときのシール抜けを防止し、また、トンネル状連通路による密封性の悪化を防止する。

(a)



(b)



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表面に熱接着性樹脂層を有する板紙からプレス成形により形成される上端に蓋材を熱接着させるフランジ部を備えたトレイ状の容器であって、前記フランジ部が、成形時の紙シワにより生ずる該フランジ部表面のフランジ部内縁からフランジ部外縁へのトンネル状連通孔を閉塞したものであることを特徴とする紙製容器。

【請求項2】 前記板紙は、成形時に紙シワが生ずる部位に紙シワを誘発する折り罫が設けられたものである請求項1記載の紙製容器。

【請求項3】 表面に熱接着性樹脂層を有する板紙からプレス成形により形成される上端に蓋材を熱接着させるフランジ部を備えたトレイ状の容器の製造方法であって、型締めされた際の雄型と雌型のクリアランスが偏在し前記フランジ部にあたる部分のクリアランスが容器側面部にあたる部分のクリアランスより小さくして該フランジ部に集中的にプレス圧がかかる設定の成形金型を用いることを特徴とする紙製容器の製造方法。

【請求項4】 容器外面側にあたる雌型の温度を容器内20面側の前記熱接着性樹脂の融点よりも高く設定し、容器内面および前記フランジ部の表面にあたる雄型の温度を前記融点よりも低く設定する請求項3記載の紙製容器の製造方法。

【請求項5】 前記板紙は、成形時に紙シワが生ずる部位に紙シワを誘発する折り罫が設けられたものである請求項3または4記載の紙製容器の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、フランジ部に蓋材30を熱接着させて密封するトレイ状の紙製容器およびその製造方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術】トレイ状の紙製容器としては、例えば実公昭61-14437号公報に記載されているように、表面にプラスチックフィルム層を有する厚紙をプレス成形あるいは貼着して構成したものが知られている。この紙製トレイは、従来から量販店等で利用されている肉、魚等を収納する発泡トレイの代わりに使用するものである。他に、特公昭56-48300号公報、実開平6-4080615号公報、特開昭63-176130号公報等にもプレス成形による同様の紙製容器が示されており、これらプレス成形により構成する紙製容器の場合、容器材料である板紙ブランクには、成形時にシワになる部分に放射状に溝状の折り罫が設けられている。また、上記実公昭61-14437号公報には、ポリオレフィン混抄紙を材料として成形したトレイがあることも記載されている。そのほか、プレス成形したものでは、使い捨ての紙皿等も従来から知られている。

【0003】

2

【発明が解決しようとする課題】上記従来の紙製トレイあるいはポリオレフィン混抄紙等を材料としたトレイは、内容物を入れてストレッチ包装することによりある程度の密封性を得ることができるが、その場合の密封性は損なわれやすく、運搬性にも問題がある。また、上記従来の紙皿を利用してストレッチ包装した場合も同様の問題がある。そこで、表面に熱接着性樹脂層を設けた板紙をプレス成形してトレイ状で上端にフランジ部を有する容器とし、内容物を入れ、フィルム状の蓋材をフランジ部に熱接着させることによって密封することが考えられる。しかしながら、板紙をプレス成形してそのようなトレイ状の容器を形成した場合、従来設備を用いた通常の紙成形金型を用いたプレス成形では、その容器は、フランジ部および側面部にできる紙シワのためにフランジ部の平滑性が損なわれ、蓋材を熱接着させた時に隙間ができてシール抜けを生ずるだけでなく、容器自体も、紙シワに起因してフランジ部表面にフランジ部内縁からフランジ部外縁へ連通するトンネル状の連通孔ができやすく、密封性を確保することが難しい。プレス圧を高くすればそのような問題をある程度解決できるが、そのためには大型で高価な設備が必要となる。また、成形温度を高くし材料表面の樹脂の溶融によってフランジ部表面の平滑化を図ることも考えられが、そうすると、成形後の容器の金型からの離型性が損なわれてしまう。

【0004】したがって、板紙からプレス成形により形成しフランジ部に蓋材を熱接着させるトレイ状の紙製容器の密封性を向上させることが課題である。

【0005】

【課題を解決するための手段】本発明による紙製容器は、表面に熱接着性樹脂層を有する板紙からプレス成形により形成される上端に蓋材を熱接着させるフランジ部を備えたトレイ状の容器であって、前記フランジ部が、成形時の紙シワにより生ずる該フランジ部表面のフランジ部内縁からフランジ部外縁へのトンネル状連通孔を閉塞したものである。この紙製容器は、成形時の紙シワにより生ずるフランジ部表面のフランジ部内縁からフランジ部外縁へのトンネル状連通孔が閉塞されたものであるため、内容物を収納し蓋材をフランジ部に熱接着させたときの密封性が向上する。

【0006】また、本発明による紙製容器の製造方法は、表面に熱接着性樹脂層を有する板紙からプレス成形により形成される上端に蓋材を熱接着させるフランジ部を備えたトレイ状の容器の製造方法であって、型締めされた際の雄型と雌型のクリアランスが偏在しフランジ部にあたる部分のクリアランスが容器側面部にあたる部分のクリアランスより小さくして該フランジ部に集中的にプレス圧がかかる設定の成形金型を用いることを特徴とする。この方法によれば、成形金型に容器材料である板紙がセットされ、型締めされた際に、雄型と雌型のクリアランスが偏在しフランジ部のクリアランスが小さくしてフ

3

ランジ部に集中的にプレス圧がかかり、その結果、成形時にできるフランジ部表面の紙シワがつぶれたものとなってフランジ部の平滑性が向上し、蓋材を熱接着させたときの密封性が向上する。一方、容器側面部は、フランジ部に集中的にプレス圧がかかるため、紙シワのつぶれ度合が小さくなるが、保形性には問題を生じない。フランジ部と容器側面部のクリアランス差は、容器形状、容器材料の厚さ等により異なるものとする。

【0007】また、上記製造方法は、容器外面側にあたる雌型の温度を容器内面側の熱接着性樹脂の融点よりも10高く設定し、容器内面およびフランジ部の表面にあたる雄型の温度を前記融点よりも低く設定するようにするのがよい。その場合、雌型と雄型の温度に差をつけるため必要に応じて加熱または冷却を行ってもよい。上記プレス圧の設定に加えて金型の温度条件をこのように設定することにより、容器材料である板紙の表面の熱接着性樹脂を溶融させて、この溶融した樹脂により、紙シワにより生ずるフランジ部表面のフランジ部内縁からフランジ部外縁へのトンネル状連通孔を閉塞するようにでき、その上で蓋材をフランジ部に熱接着させることによって密封性が一層向上する。また、この場合、熱接着性樹脂にあたることになる雄型の方からは積極的に加熱しないので、成形後の容器の金型からの離型性は損なわれない。

【0008】容器材料である板紙は、成形時に紙シワが生ずる部位に紙シワを誘発する折り罫を設けたものとするのがよく、そうすることにより成形性が向上する。

【0009】

【発明の実施の形態】以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。

【0010】図1は本発明の実施の形態の一例の紙製容器30を片側断面で示す正面図、図2の(a)および(b)は板紙ブランクの一例の片側表面図および片側裏面図、図3の(a)および(b)は板紙ブランクの他の例の片側表面図および片側裏面図、図4は成形金型の模式図、図5の(a)および(b)は容器本体および蓋材シール後の状態を図1のA-A断面で示す断面図、図6は図1のB-B線断面図、図7の(a)および(b)は図5の(a)および(b)に対応する比較例の断面図、図8は図6に対応する比較例の断面図である。

【0011】容器本体1は、長円トレイ状で、図1に示すように底面部2の周縁に湾曲して傾斜状に立ち上がる側面部3を有し、側面部3の上端には、長円環状で略水平なフランジ部4を有する。また、フランジ部4の外周には下方傾斜状に余り部5が延びている。図1において、6は蓋材である。容器本体1には、内容物収納後、図1に二点鎖線で示すように蓋材6がかぶせられ、フランジ部4に熱接着される。

【0012】上記容器本体1は、例えば図2あるいは図3に示すような長円形状の板紙ブランク10A、10Bからプレス成形によって形成される。板紙ブランク10

4

A、10Bは、プレス成形時に紙シワが生ずる部位に板紙ブランク10A、10Bの表面側(容器内側)から予め所定のパターンで折り罫11が設けられたものである。折り罫11のパターンは容器形状や容器材料の板紙厚等により異ならせる。

【0013】板紙ブランク10A、10Bの材料は、紙を基材として、表面(容器内面側)に熱可塑性樹脂(熱接着性樹脂)を積層し、裏面(容器外面側)は紙層のままあるいは表面の樹脂よりも融点の高い樹脂を積層したものであり、例えば、ポリプロピレン(PP)/紙、ポリプロピレン(PP)/紙/ポリエステル(PET)等、紙とプラスチックフィルムのラミネート品である。同様にコーティング加工紙でも良い。

【0014】蓋材6は、ポリエステル(PET)等のプラスチックフィルムであり、イージーピール性を付与するため裏面にピールレジンを積層するのが良い。

【0015】プレス成形に使用する成形金型20は、図4に示すように、容器内面にあたる内側型部21aとフランジ部4の表面にあたる外側型部21bとに分割された雄型21と、容器外面側にあたる雌型22と、雄型21を支持する固定台23および雌型22を支持する可動台24と、雄型21の側型部21bに対向して可動台24側からスプリング付勢状態で設置されたプレスリング25とからなっている。

【0016】上記成形金型20は、型締めされプレスリング25により規制された状態で雄型21と雌型22のクリアランスが偏在し、側面部3にあたる部分のクリアランスC₁に対しフランジ部4にあたる部分のクリアランスC₂が小さくなるよう金型設計される。

【0017】また、成形温度は、容器外面側にあたる雌型22の温度が、容器内面側の熱接着性樹脂の融点よりも高く、容器内面およびフランジ部4の表面にあたる雄型21の温度が同融点よりも低くなる設定とされる。

【0018】図2あるいは図3の板紙ブランク10A、10Bを材料とし、上記金型設計の成形金型20を使用して、上記温度条件のもとでプレス成形を行うことにより、図1に示す構成の容器本体1が形成される。

【0019】その際、容器本体1の側面部3およびフランジ部4には、折り罫11に沿って図1に示すような紙シワfができる。そして、その紙シワfは、成形金型20の型締め時のクリアランス差に起因してフランジ部4に集中的にプレス圧がかかることにより、フランジ部4ではつぶれたものとなり、側面部3ではつぶれ度合の小さいものとなる。

【0020】図5および図6は、容器本体1が紙13の表面に熱接着性樹脂14を積層したもので、蓋材6がプラスチックフィルム15にピールレジン16を積層したものである場合を示している。この場合、成形された容器本体1のフランジ部4では、図5の(a)に示されるように紙シワfがつぶれ、しかも、熱接着性樹脂14の

5

融点よりも温度の高い雌型22により容器内面側から加熱されて熱接着性樹脂14が溶融し、フランジ部4表面でトンネル状連通孔となる部分を閉塞する。一方、側面部3の紙シワfは、図6に示されるように、つぶれ度合が小さい。それに対し、クリアランス差がなく温度差のない条件でプレス成形した比較例の場合は、図7および図8に示すようにフランジ部4でも側面部3でも同程度に紙シワfがつぶれるが、そのつぶれ度合が比較的小さいために平滑性に欠け、また、フランジ部4表面には図7の(a)に示されるようなトンネル状連通孔pができ10る。

【0021】こうして図5の(a)に示されるように紙シワfがつぶれてフランジ部4表面の平滑性が向上するとともに、熱接着性樹脂14によってトンネル状連通孔が閉塞された状態となるため、図5の(b)に示すように、蓋材6はシール温度により溶融した熱接着性樹脂によってフランジ部4に隙間なく熱接着させることができ、また、トンネル状連通孔により密封性が損なわれるのを防止できる。それに対し、上記比較例の場合は、平滑性に欠けるとともに、トンネル状連通孔pができ20たため、図7の(b)に示すように、シール時に隙間sができてシール抜けが生ずる恐れがあり、また、トンネル状連通孔pが残って密封性が損なわれる恐れがある。

【0022】この紙製容器は、高い保存性を必要とする食品のマスセール用容器として、また、そのまま食器になる食品のテイクアウト用容器として、また、トイレットリー、日用品等の容器として、また、小型工業製品用等の防湿性を要する容器として、その他、様々な用途の容器として利用できるものである。容器形状や材料はそれぞれ30の用途に応じて変更可能である。

【0023】また、プレス成形の金型設計や温度条件も適宜変更することができるものである。

【0024】

【実施例】容器本体1の材料である板紙ブランク10は、秤量320g/m²の紙の表面に厚さ15μのポリエチレンの接着層を介して厚さ30μのポリプロピレンを積層したものとし、蓋材6は、厚さ12μのポリエステル3の裏面にポリエチレンの接着層を介して厚さ30μのビールレジンを積層したものとした。

【0025】そして、成形金型20は、フランジ部4に40あたる部分と側面部3にあたる部分のクリアランス差が約300μ(平均)となる設計とし、成形温度は、雌型が約200℃、雄型が約40～120℃とした。

【0026】蓋材6を熱接着させる際のシール条件は、シール温度が200℃、シール時間が2秒×2回、エア一元圧が0.4Mpa、エアースリンダーボア径が80mmとした。そして、単発式エアースリンダー駆動シー

6

ル機を使用し、シールヘッドは2mm巾リングシールとした。

【0027】成形した容器本体1に浸透性チェック液を入れ、蓋材6を熱接着させた状態で、密封性および浸透性を評価したところ、チェック液の漏れはなく、浸透もなかった。

【0028】

【発明の効果】本発明によれば、板紙からプレス成形により形成しフランジ部に蓋材を熱接着させるトレイ状の紙製容器の密封性を向上させて従来にない密封性の高い紙製容器を得ることができる。また、製造工程を増やさずに付加価値の高い紙製容器を製造でき、しかも、従来設備を用いて製造できる。また、材料にガスバリアー性の高いものを複合することにより付加価値をより一層高めることができ、蓋材にビール性樹脂を複合することにより容易にイージービール性を付与できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による紙製容器を片側断面で示す正面図である。

【図2】板紙ブランクの一例の片側表面図(a)および片側裏面図(b)である。

【図3】板紙ブランクその他の例の片側表面図(a)および片側裏面図(b)である。

【図4】成形金型の模式図である。

【図5】容器本体および蓋材シール後の状態を図1のA-A断面で示す断面図である。

【図6】図1のB-B線断面図である。


【図7】図5の(a)および(b)に対応する比較例の断面図である。

【図8】図6に対応する比較例の断面図である。


【符号の説明】

- 1 容器本体
- 3 側面部
- 4 フランジ部
- 6 蓋材
- 10A, 10B 板紙ブランク
- 11 折り野
- 13 紙
- 14 熱接着性樹脂
- 20 成形金型
- 21 雄型
- 22 雌型
- C₁ クリアランス(側面部側)
- C₂ クリアランス(フランジ部側)
- f 紙シワ
- p トンネル状連通孔
- s 隙間




【図 1】




【図 2】




【図 3】



【図 4】



【図 6】




【図 8】




【図5】

(a)




(b)




【図7】

(a)



(b)





PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **11165725 A**(43) Date of publication of application: **22 . 06 . 99**

(51) Int. Cl.

**B65D 1/34
B31B 43/00**(21) Application number: **09344187**(22) Date of filing: **28 . 11 . 97**(71) Applicant: **DAINIPPON PRINTING CO LTD**(72) Inventor: **IWANE TOSHIRO
YAMAMOTO TETSUHIRO
OSADA SHINICHI****(54) PAPER CONTAINER AND MANUFACTURE
THEREOF**

sealability due to the tunnel-like communication hole is prevented.

(57) Abstract:

COPYRIGHT: (C)1999,JPO

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve sealability of a tray-shaped container made of paper which is formed of a paper board by adhering a lid material thermally to a flange.

SOLUTION: Folding lines for inducing wrinkles are provided on a paper board blank comprising thermally adhesive resin 14 laminated on a surface of a paper 13, a molding with a small clearance at a flange with respect to a container side face is used to perform pressing under temperature conditions where a temperature of a female molding is higher than a melting point of the resin 14 and a temperature of a male molding is lower than the melting point. The wrinkle (f) at the flange is depressed by causing pressing pressure to be concentrated on the flange due to difference in clearance to improve smoothness of the flange surface, and also a tunnel-like communication hole is closed by the thermally adhesive resin 14. Thus a seal may be prevented from coming off when a lid material comprising a film 15 and peel resin 16 laminated on a rear of the film 15 is thermally adhered, and also deterioration in

(a)



(b)

